


| | |
|-------------------------|---|
| Tipo di materiale | Emulsione inodore a base di alchilalcolossilani e composti C6-fluoro. Contiene solventi. Particolarmente adatto per l'impregnazione di pavimenti, ma anche per altre superfici. |
| Proprietà | <ul style="list-style-type: none"> ■ Repellente all'acqua e all'olio ■ Alta concentrazione di sostanza attiva ■ Alcalino-stabile ■ Non filmogeno ■ Alta profondità di penetrazione anche per substrati debolmente assorbenti come granito, marmo, ecc. ■ Applicazione ad alta resa in 1-3 fasi di lavoro (a seconda dell'assorbenza del substrato) ■ Asciugatura rapida <p>AQUA.SILAN.FLOOR non può essere verniciato.</p> |
| Aree di applicazione | Come impregnazione di alta qualità, AQUA.SILAN.FLOOR forma una protezione di superficie completa per substrati minerali e pietre naturali in aree interne ed esterne. AQUA.SILAN.FLOOR è particolarmente adatto per l'uso in aree di pavimentazione. |
| Substrati | <ul style="list-style-type: none"> - Calcestruzzo - Intonaco minerale - Mattoni silico-calcarei - Pietre naturali (secondo il campione di posa) - Mattoni e clinker fabbricati industrialmente - Mortero el.lite di FAKOLITH (dopo la smaltatura) <p>Il substrato deve essere asciutto.</p> |
| Elaborazione | <p>Applicare AQUA.SILAN.FLOOR rullando o spazzolando. Applicare 1-3 volte bagnato su bagnato, a seconda della capacità di assorbimento del substrato.</p> <p>L'emulsione non deve assolutamente essere applicata a saturazione. Se il materiale in eccesso si deposita sulla superficie dopo l'applicazione, deve essere rimosso entro 30 minuti, ad esempio con una spugna o un panno. Pulire gli strumenti con diluente o acqua ragia.</p> |
| Contenuto VOC | Non si applica. |
| Densità | A 20°C = 0,77 g/ccm |
| Punto di infiammabilità | 45°C |
| Livello di lucentezza | Nessun cambiamento di colore del substrato. Asciugatura trasparente senza lasciare residui. |
| Tonalità di colore | Chiaro, da incolore a leggermente giallastro. Asciuga trasparente. |
| Consumo | Circa 60 g/m ² - 200 g/m ² , a seconda dell'assorbenza e della porosità del supporto. |
| Diluizione | Applicare non diluito. |
| Tempo di asciugatura | A seconda della temperatura e del substrato, l'emulsione penetra nel substrato da 30 a 120 minuti. Dopo 12 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità) la superficie/pavimento è pronta per essere caricata/passeggiata di nuovo. |

Kommentiert [tr1]: Keinesfalls (assolutamente) hatte gefehlt

| | |
|-------------------------------|--|
| Temperatura di applicazione | Da +4°C a max. +25°C |
| Stoccaggio | 9 mesi in contenitore chiuso Proteggere i contenitori dal gelo e da temperature superiori ai 25°C. |
| Contenitore | Contenitori da 1 e 5 litri |
| Sicurezza e salute sul lavoro | Prodotto esclusivo per uso professionale. Per una corretta manipolazione, leggere la scheda di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e prendere le misure necessarie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai residui di entrare nelle fognature/nei corsi d'acqua o nel terreno. |
| Smaltimento | Raccomandazione: Svuotare completamente l'imballaggio. Smaltire l'imballaggio in conformità con le normative locali/nazionali applicabili. Il prodotto deve essere portato in un impianto di incenerimento di rifiuti speciali per lo smaltimento in conformità con i regolamenti. Osservare i regolamenti locali. |
| Scheda di sicurezza |  |

AVVISO LEGALE:

Le società FAKOLITH Farben GmbH e FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sono certificate secondo il sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015 da TÜV Rheinland Cert, Cert. No. 01100071679/01.

Queste informazioni tecniche e raccomandazioni riguardanti la lavorazione e l'uso del prodotto si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze applicando situazioni standard e sull'uso del prodotto entro la sua durata di conservazione. Queste informazioni non esonerano l'acquirente e/o l'utente dall'obbligo di determinare se la nostra offerta, raccomandazione o la qualità tecnica e le proprietà dei nostri prodotti soddisfano le loro esigenze specifiche. FAKOLITH si riserva il diritto di aggiornare le caratteristiche e le specifiche dei prodotti. Le edizioni aggiornate saranno pubblicate su www.fakolith.de. Un'edizione aggiornata di questo documento invalida la versione precedente (vedi data di creazione).



Informazioni tecniche 12.10.2021F