

Tipo di materiale	<p>Sigillante plastico monocomponente, incolore, a base d'acqua, a base di poliuretano.</p> <p>FAKOLITH FK 19 è adatto per calcestruzzo, pannelli in fibrocemento, intonaci, superfici murali e battiscopa in aree interne ed esterne. Adatto anche come fondo <u>isolante</u> per la successiva verniciatura con FAKOLITH FK 10 e FAKOLITH FK 31.</p> <p>Tempi di asciugatura brevi, resistente all'abrasione, ecologico e inodore, di facile applicazione. Dopo l'indurimento, resistente all'acqua, all'olio di riscaldamento e al gasolio, resistente allo scrub secondo DIN 53778, resistente alle intemperie secondo VOB. Inoltre resistente a cere, grassi, soluzioni saline, acidi leggeri e alcali.</p>
Proprietà	Trasparente, barriera, resistente alle intemperie, facile da applicare come prodotto monocomponente. Tossicologicamente innocuo, inodore.
Aree di applicazione	Per ottenere superfici di pareti e soffitti estremamente resistenti in capannoni industriali, magazzini, garage, zoccoli e molto altro.
Substrati	Intonaci minerali, pannelli di gesso, cartongesso, pannelli di fibrocemento, mattoni silico-calcarei, cemento, mattoni, vernici ad emulsione, ecc.
Pretrattamento del substrato	Pulire i supporti grassi e oleosi con FAKOLITH FK 11, diluito 1:20 con acqua. Pulire i substrati affetti da muffe, batteri, alghe con FAKOLITH FK 12, diluito 1:4 con acqua, e poi applicare FAKOLITH FK 14 Anti muffan. Pulire i substrati infestati dal lievito con FAKOLITH FK 39 Reaction Cleaner. Poi applicare la soluzione antimuffa FAKOLITH FK 14. Dopo l'asciugatura, spazzare il supporto e applicare FAKOLITH FK 19.
Elaborazione	Applicare a pennello, a rullo, a spruzzo (anche airless). Pulire gli strumenti con acqua immediatamente dopo l'uso. Il substrato deve essere privo di polvere, di agenti distaccanti e portante. Gli strati in fase di distacco e sabbiosi devono essere rimossi o consolidati. Agitare prima di aprire.
Binder	Acrilico puro / PU
Contenuto VOC	Categoria: g (Wb) Massimo 30 g/l VOC (Direttiva 2004/42/CE) Il prodotto contiene max. 30 g/l VOC
Densità	Circa 1,04
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Livello di lucentezza	Lucentezza della seta
Tonalità di colore	Trasparente
Tintura	Non fornito
Consumo	Circa 200 ml/m ² ; come barriera al vapore, applicare almeno 300 ml/m ² di FAKOLITH FK 19.

Diluizione	Acqua
Tempo di asciugatura	Circa 3 ore a 200 ml/m ² (+20°C/60% umidità relativa), dove la temperatura ambiente determina il tempo di asciugatura.
Temperatura di applicazione	Da +10°C per l'aria di circolazione e l'oggetto
Compatibilità	Non mescolare con altri prodotti
Stoccaggio	Circa 2 anni (contenitori chiusi)
Contenitore	Contenitori da 1, 5 e 10 litri
Sicurezza e salute sul lavoro	Per una corretta manipolazione, leggere la scheda di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e prendere le misure prescritte.
Smaltimento	Per lo smaltimento, osservare le norme ufficiali locali. Componente liquido da smaltire in un inceneritore adatto. Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici dopo l'indurimento.
Nota	Fondamentalmente, si dovrebbe prestare attenzione al pre-trattamento dei substrati. A questo scopo, sono disponibili FAKOLITH FK 11 Grease Cleaner, FAKOLITH FK 12 Mould, Algae and Green Film Cleaner e FAKOLITH FK 14 Anti-Fungal Substrate Remediation.
Scheda di sicurezza	Vedere Internet www.fakolith.de

AVVISO LEGALE:

Le società FAKOLITH Farben GmbH e FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sono certificate secondo il sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015 da TÜV Rheinland Cert, Cert. No. 01100071679/01.

Queste informazioni tecniche e raccomandazioni relative alla lavorazione e all'uso del prodotto si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze applicando situazioni standard e sull'uso del prodotto entro la sua durata di conservazione. Queste informazioni non esonerano l'acquirente e/o l'utente dall'obbligo di determinare se la nostra offerta, raccomandazione o la qualità tecnica e le proprietà dei nostri prodotti soddisfano le loro esigenze specifiche. FAKOLITH si riserva il diritto di aggiornare le caratteristiche e le specifiche dei prodotti. Le edizioni aggiornate saranno pubblicate su www.fakolith.de. Un'edizione aggiornata di questo documento invalida la versione precedente (vedi data di creazione).



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105043000

Informazioni tecniche 12.10.2021F