

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tipo di materiale            | <p>Primer a base solvente, privo di sostanze aromatiche, dall'odore blando e facile da applicare per interni ed esterni.</p> <p>Essiccazione incolore, insensibile al gelo, resistente alla saponificazione, permeabile al vapore acqueo. Profondità di penetrazione ottimale, che assicura una buona capacità di ancoraggio allo strato successivo.</p>   |
| Substrati                    | <p>Primer profondo per il consolidamento di substrati critici. FAKOLITH FK 34 è raccomandato come primer inodore e ad asciugatura rapida, specialmente come primer per un successivo rivestimento con vernici acriliche pure FAKOLITH nell'industria alimentare.</p>   |
| Pretrattamento del substrato | <p>Pulire i supporti grassi e oleosi con FAKOLITH FK 11, diluito 1:20 con acqua. Pulire i substrati affetti da muffe, batteri, alghe con FAKOLITH FK 12, diluito 1:4 con acqua, e poi applicare FAKOLITH FK 14 Antifungal Solution. Pulire i substrati infestati dal lievito con FAKOLITH FK 39 Reaction Cleaner. Poi applicare la soluzione antimicotica FAKOLITH FK 14. Dopo l'asciugatura, spazzare il supporto e applicare FAKOLITH FK 34.</p> |
| Elaborazione                 | <p>Il materiale può essere verniciato o spruzzato. Per le mani di fondo, si raccomanda di applicare il materiale con strumenti a pennello fino a saturazione. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con FAKOLITH FK 37 o acqua ragia minerale (sostituto della trementina).</p>  |
| Binder                       | Resina acrilica  |
| Contenuto VOC                | Categoria h (Ib) 750g/L VOC (2010). Il prodotto contiene al massimo 750g/l VOC.  |
| Densità                      | Circa 0,75   |
| Punto di infiammabilità      | Circa +46°C  |
| Livello di lucentezza        | Opaco, nessuna formazione di lucentezza sulla superficie   |
| Tonalità di colore           | Incolore   |
| Tintura                      | Non fornito  |
| Consumo                      | 100-200 ml/m <sup>2</sup> a seconda della capacità di assorbimento e delle condizioni del substrato  |
| Diluizione                   | FAKOLITH FK 37 Diluente, a seconda dell'assorbimento del supporto fino a max. 20%.   |
| Tempo di asciugatura         | Può essere riapplicato dopo circa 1 ora, dove la temperatura ambiente determina il tempo di asciugatura. In caso di clima fresco o umido, si devono osservare tempi di asciugatura più lunghi.   |
| Temperatura di applicazione  | 0°C per la circolazione dell'aria e del substrato. Il substrato deve essere asciutto e privo di ghiaccio.  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Compatibilità                 | Non mescolare con altri colori per evitare la formazione di odori.  |
| Stoccaggio                    | Circa 2 anni (contenitore chiuso), conservare in un luogo fresco e senza gelo.  |
| Contenitore                   | Tanica da 5 litri   |
| Sicurezza e salute sul lavoro | Per una corretta manipolazione, leggere la scheda di sicurezza, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e prendere le misure prescritte.   |
| Smaltimento                   | Deve ricevere un trattamento speciale in conformità con i regolamenti ufficiali.  |
| Nota                          | Fondamentalmente, si dovrebbe prestare attenzione al pre-trattamento dei substrati. Per questo scopo sono disponibili degli aiuti collaudati sotto forma di FAKOLITH FK 11 Painter's Leach, FAKOLITH FK 12 Germ-Free Cleaner e FAKOLITH FK 14 Anti-Fungal Substrate Remover. L'aggiunta di acqua ragia ha un effetto negativo sull'impostazione di basso odore. Consigliamo quindi l'uso di FAKOLITH FK 37 Thinner (senza aromatici). La mano di fondo non deve formare una pellicola chiusa. |
| Scheda di sicurezza           | Vedere Internet <a href="http://www.fakolith.de">www.fakolith.de</a>  |

**AVVISO LEGALE:**

Le società FAKOLITH Farben GmbH e FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sono certificate secondo il sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015 da TÜV Rheinland Cert, Cert. No. 01100071679/01.

Queste informazioni tecniche e raccomandazioni relative alla lavorazione e all'uso del prodotto si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze applicando situazioni standard e sull'uso del prodotto entro la sua durata di conservazione. Queste informazioni non esonerano l'acquirente e/o l'utente dall'obbligo di determinare se la nostra offerta, raccomandazione o la qualità tecnica e le proprietà dei nostri prodotti soddisfano le loro esigenze specifiche. FAKOLITH si riserva il diritto di aggiornare le caratteristiche e le specifiche dei prodotti. Le edizioni aggiornate saranno pubblicate su [www.fakolith.de](http://www.fakolith.de). Un'edizione aggiornata di questo documento invalida la versione precedente (vedi data di creazione).



Management System  
ISO 9001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105043000

Informazioni tecniche 10.12.2021F