

Materialart	Lösemittelhaltige, weiß pigmentierte Isolierung. Schnelltrocknend , spannungsarm, wetterbeständig, froststabil, sehr gute Untergrundhaftung, nicht quellbar, alkalibeständig, überstreichbar. Während der Verarbeitung / Trocknung geruchsintensiv – für gute Entlüftung ist zu sorgen. Nach Trocknung geruchsneutral.
Anwendungsgebiete	Absperrmittel für extreme Untergründe im Innen- und Außenbereich, zum Abdecken von Nikotin-, Rauchteer-, Ruß, Zucker-, Fett- und Wasserflecken, Wachsreste, Brandsanierung, Anilinfarben. Die Eignung von FAKOLITH FK 35 auf Bitumen- und Asphaltuntergründen ist aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften durch Musterlegung zu testen (Fleckenbildung zeigt sich bei Nichtverträglichkeit ggf. bereits während der Trocknung). Im Trocken-, Feucht- und Nassbereich, wie z. B. Bäckereien, Metzgereien, Großküchen, Brauereien, Getränke- und Fischindustrie.
Verarbeitung	Auftragen durch Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless). Bei starker Verschmutzung 2 x anwenden. Je nach Saugfähigkeit und Fleckenintensität des Substrates ein- oder mehrmals überstreichen. Nach Durchtrocknung (ca. 1 Stunde), wobei die Umgebungstemperatur die Trocknungszeit bestimmt, kann der nachfolgende Anstrich erfolgen. Bei Altanstrichen, die aus Alkydharz- oder Dispersionsfarbenstrichen bestehen, ist eine Musterlegung zu empfehlen. Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Uni 1000 und Nitroverdünnung.
Bindemittel	100% Reinacrylat
Dichte	Ca.1,1
Flammpunkt	Ca. +21°C
Glanzgrad	Seidenmatt
Farbton	Weiß
Abtönung	Mit Abtönkonzentrat für lösemittelhaltige Systeme
Verbrauch	Ca. 150 ml/m ²
Verdünnung	Uni 1000. FAKOLITH FK 35 ist verarbeitungsfertig eingestellt und kann unverdünnt verarbeitet werden.
Trocknungszeit	Ca. 1 Std. (bei kühler oder feuchter Witterung entsprechend länger)
Anwendungstemperatur	0°C für Umluft und Untergrund
Kompatibilität	Nicht mit anderen Farben mischen.
Lagerung	Ca. 2 Jahre (geschlossene Gebinde). Nicht neben Wärmequellen lagern.
Verpackung	2,5- und 5-Liter-Eimer

Entsorgung

Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Vorsicht in geschlossenen Räumen, für gute Lüftung sorgen. Lebens- bzw. Genussmittel entfernen, Kühlgeräte geschlossen lassen, um eine Geschmacks- und Geruchsbelästigung durch Lösemitteldämpfe zu vermeiden.

RECHTLICHER HINWEIS:

Die Firmen FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sind im Verbund nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Rheinland Cert zertifiziert, Zert. Nr. 01100071679/01.



Diese technischen Informationen und Empfehlung in Bezug auf die Verarbeitung und Verwendung des Produkts beruht auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Anwendung von Standardsituationen sowie auf der Verwendung des Produkts innerhalb der Haltbarkeit. Diese Information entlässt den Käufer und/oder Anwender nicht aus der Pflicht, festzustellen, ob unser Angebot, unsere Empfehlung oder die technische Qualität und die Eigenschaften unserer Produkte ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. FAKOLITH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und Spezifikationen der Produkte zu aktualisieren. Aktualisierte Ausgaben werden unter www.fakolith.de veröffentlicht. Durch eine aktualisierte Ausgabe dieses Dokuments wird die vorherige Version ungültig (siehe Erstellungsdatum).

Technische Information 01.07.2021